



TX-1802

产品名称：单组份自交联水性脂肪族聚氨酯树脂（软）

产品技术数据	
1 外观:	透明泛蓝光液体
2 固含量	30±1%
3 pH 值:	7-9
4 离子性:	阴离子
5 粘度:	20-100mpas (常温 25℃情况下)

产品特性: 成膜柔软, 高弹性, 表面手感丝滑, 光亮度与透度佳, 高温不粘, 低温不变脆。效果相当于普通聚氨酯树脂加入氮丙啶交联剂。

耐溶剂性: 在有机溶剂中浸泡表面不变粘, 不融化

耐水性: 在水中浸泡 48 小时, 胶膜不发白, 不变粘

耐黄变等级: 四级以上

耐碱性: 在 10%氢氧化钠溶液中浸泡 100 小时不变粘, 不变脆

耐酸性: 在 10%盐酸溶液中浸泡 100 小时不变粘, 不融化

耐油酸性: 在油酸中浸泡并加温至 100 度, 胶膜不变粘, 不融化

应用领域: 真皮涂饰: 可增加皮革表面的耐磨耗性能, 耐干湿擦性能, 耐溶剂性能, 耐酸碱性能, 耐高低温性能。

应用于超纤革水性(碱减量)含浸, 手感弹性佳, 不变硬。

应用于 PU, PVC 及超纤革三版印刷及喷涂。

应用于水性油墨, 干燥速度快, 附着力高。

应用于布料表面处理。

应用于塑料薄膜表面处理。

产品包装, 储存及运输: 120KG 塑料桶包装 1000KG 吨桶包装

在 5℃-30℃条件下, 密闭容器中储存 12 个月, 超过使用期限, 本品不在保证符合销售规格。

按非危险品运输。