



2015000586E



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2017B01C01885

委托单位: 江门市长河化工实业集团有限公司

Entrusted by

样品名称: SPU 橡胶弹性地坪涂料

Sample Name

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2017B01C01885



国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2017B01C01885

第 1 页 共 2 页

样品名称	SPU 橡胶弹性地坪涂料	检验类别	委托检验
委托单位	江门市长河化工实业集团有限公司	商 标	长河
生产单位	江门市长河化工实业集团有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2017年07月25日	样品数量	2kg
生产日期 /批号	2017年07月22日/1707223	型号规格	---
检验依据	GB/T 22374 - 2008 《地坪涂装材料》		
检验项目	按照 GB/T 22374 - 2008 表 5 特殊性能指标检验拉伸粘接强度。(见第 2 页)		
检验结论	*检验结果见第 2 页。*		
附注:	A:B=1:1 (质量比) 本材料为双组份溶剂型		

签发日期: 2017年08月18日

(检验专用章)

检验专用章

批 准: 

审 核: 

编 制: 

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2017B01C01885

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检验结果	检验依据
1.	热老化后 拉伸粘结强度	2.4MPa	GB/T 22374 - 2008 (表 5 特殊性能)
	冻融循环后	2.0MPa	
(以下空白)			
备注: (此处空白)			

本报告结束

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

说 明

Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：<http://www.cbmtc.com> www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn