



2017190305Z



# 检验检测报告

## Test Report



报告编号: 建委2018-10-0680

委托单位: 江门市长河化工实业集团有限公司

样品名称: SPU弹性网球场材料

型号规格: \_\_\_\_\_

报告日期: 2018年10月25日




广州质量监督检测研究院

# 广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号:建委2018-10-0680

第 1 页 共 2 页

产品名称 商标 型号 / 规格 / 等级	SPU弹性网球场材料  长河  ----	生产日期 编号或批号 限用日期/保质期	---- 1809202 ----
		委托单号	V181009003
委托单位	江门市长河化工实业集团有限公司	检验类别	委托检验
		样品数量	A:500g;B:500g;C:500g
生产单位	江门市长河化工实业集团有限公司	委托日期	2018年10月11日
来样方式	委托单位送样	验讫日期	2018年10月24日
检验依据	GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》		
判定依据	GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度(21~25)℃, 相对湿度45%~60%		
检验  结论	所检项目符合GB 36246-2018标准(非固体原料)要求。		
备注	配比: A:B:C=100:3.6:1.2 (质量比)		

  
 签发日期: 2018年10月25日  
 此处未盖“检验检测专用章”本报告无效。  
 检验检测专用章  
 (1)

批准: 

审核: 

主检: 



# 广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: 建委2018-10-0680

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			非固体原料	----	
1	3种邻苯二甲酸酯类 (DBP、BBP、DEHP) 总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
2	3种邻苯二甲酸酯类 (DNO P、DINP、DIDP) 总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
3	短链氯化石蜡 (C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> )	g/kg	≤1.5	未检出	合格
4	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和	g/kg	≤10	未检出	合格
5	挥发性有机化合物	g/L	≤50	9	合格
6	游离甲醛	g/kg	≤0.50	未检出	合格
7	苯	g/kg	≤0.05	未检出	合格
8	甲苯、二甲苯和乙苯总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
9	可溶性铅	mg/kg	≤50	未检出	合格
10	可溶性镉	mg/kg	≤10	未检出	合格
11	可溶性铬	mg/kg	≤10	未检出	合格
12	可溶性汞	mg/kg	≤2	未检出	合格

1. DBP、BBP、DEHP、DNOP检出限均为0.01g/kg;  
 2. DINP、DIDP检出限均为0.05g/kg;  
 3. 短链氯化石蜡 (C<sub>10</sub>-C<sub>13</sub>) 检出限为0.1g/kg;  
 4. 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI)、游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 检出限均为0.1g/kg;  
 5. 游离甲醛含量检出限为0.05g/kg;  
 6. 苯、甲苯、二甲苯、乙苯检出限均为0.002g/kg;  
 7. 挥发性有机化合物含量检出限为2g/L;  
 8. 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬检出限均为1.0mg/kg;  
 9. 可溶性汞检出限为0.1mg/kg.

批准:

曹志祥

审核:

叶元望

主检:

利剑飞

