CMA
180002280586

ilac-MRA CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№)：WT2018B01C02046

委托单位：江门市长河化工实业集团有限公司
Entrusted by

样品名称：丙烯酸聚氨酯涂料
Sample Name

检验类别：委托检验
Test Type

国家建筑材料测试中心
检验专用章

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials

WT2018B01C02046

ctc 国检集团

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

180002280586

检 验 报 告

（Test Report）

中心编号：WT2018B01C02046

样品名称	丙烯酸聚氨酯涂料	检验类别	委托检验
委托单位	江门市长河化工实业集团有限公司	商　　标	长河
生产单位	江门市长河化工实业集团有限公司	样品状态	A:绿色液料 B:无色透明液料
来样日期	2018 年 08 月 03 日	样品数量	500g × 4 套
生产日期/批号	1807271	型号规格	——
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
判定依据	GB/T 22374-2008《地坪涂装材料》		
检验项目	1.按照 GB/T 22374-2008 标准表 4 中水性全项指标检验。 2.按照 GB/T 22374-2008 标准表 5 中检验防滑性、耐人工气候老化性。		
检验结论	*经检验，送检样品所检项目的检验结果符合 GB/T 22374-2008 标准表 4 面涂基本性能和表 5 面涂特殊性能中水性的技术要求，检验结果见第 2、3、4 页。* 签发日期：2018 年 10 月 15 日 （检验专用章）		
备注：A:B=100:14.5（质量比）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼　　电话：65728538　　邮编：100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

（Test Report）

中心编号：WT2018B01C02046

序号	检验项目		标准要求 GB/T 22374-2008 表 4 水性	检验结果	单项结论	检验依据
1.	容器中状态		搅拌混合后均匀，无硬块	搅拌混合后均匀，无硬块	符合	GB/T 22374-2008 6.4.1
2.	涂膜外观		涂膜外观正常	涂膜外观正常	符合	GB/T 22374-2008 6.4.2
3.	干燥时间	表干	≤8h	30min	符合	GB/T 1728-1979（2004）
		实干	≤48h	8h	符合	
4.	硬度	铅笔硬度（擦伤）	≥H	6H	符合	GB/T 6739-2006
5.	附着力		≤1 级	1 级	符合	GB/T 22374-2008 6.4.5
6.	耐磨性（750g/500r）		≤0.060g	0.025g	符合	GB/T 22374-2008 6.4.8
7.	耐冲击性（II 级）		1000g 钢球，高 100cm，涂膜无裂纹，无剥落	1000g 钢球，高 100cm，涂膜无裂纹，无剥落	符合	GB/T 22374-2008 6.4.9
备注：（此处空白）						

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼　　电话：65728538　　邮编：100024

国检集团

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

（Test Report）

中心编号：WT2018B01C02046

序号	检验项目		标准要求 GB/T 22374-2008 表 4 水性	检验结果	单项结论	检验依据
8.	防滑性（干摩擦系数）		≥0.50	0.77	符合	GB/T 4100-2006 附录 M Q/CYCTC 0037 -2017（GB/T4100-2006）
9.	耐水性（168h）		不起泡,不剥落,允许轻微变色,2h 后恢复	不起泡,不剥落,无变色	符合	GB/T 1733-1993（2004）
10.	耐化学性	耐油性 (120#溶剂汽油,72h)	不起泡,不剥落,允许轻微变色	不起泡,不剥落,无变色	符合	GB/T 22374-2008 6.4.12
		耐碱性 (20%NaOH,72h)	不起泡,不剥落,允许轻微变色	不起泡,不剥落,无变色	符合	
		耐酸性（10%H_2SO_4,48h）	不起泡,不剥落,允许轻微变色	不起泡,不剥落,无变色	符合	

(以 下 空 白)

备注：资质认定范围的自制标准等同采用实验室认可范围的作废标准。

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼　　电话：65728538　　邮编：100024

ctc 国检集团

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

（Test Report）

中心编号：WT2018B01C02046

序号	检验项目	标准要求 表 5 特殊性能 水性	检验结果	单项结论	检验依据
1.	防滑性 （湿摩擦系数）	≥0.70	0.72	符合	GB/T 4100-2006 附录 M Q/CYCTC 0037-2017 （GB/T4100-2006）
2.	耐人工气候 老化性（400h）	不起泡， 不剥落， 无裂纹； 粉化≤1 级， $\Delta E \leqslant 6.0$	不起泡， 不剥落， 无裂纹； 粉化 0 级， ΔE=1.8	符合	GB/T 1865-2009 GB/T 1766-1995 Q/CYCTC 0027-2017 （GB/T1766-1995）

（以 下 空 白）

备注：（此处空白）

本报告结束

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼　　电话：65728538　　邮编：100024

国检集团

说　明
Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant .The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里 1 号

No.1 Guanzhuang Dongli,Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538　51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel:（86-10）51167679　　Fax:（86-10）65764684

网址（Web）：http://www.cbmtc.com　www.chinabmnet.com　www.ctc.ac.cn

电子邮箱（E-mail）：baogao@ctc.ac.cn

国检集团