



检验检测报告

Test Report



报告编号: 建委2018-09-0893

委托单位: 江门市长河化工实业集团有限公司

样品名称: 透气型跑道胶水材料

型号规格: 跑道底胶

报告日期: 2018年09月27日



广州质量监督检测研究院

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: 建委2018-09-0893

第 1 页 共 2 页

产 品 名 称	透气型跑道胶水材料	生产日期	----
商 标	长河	编号或批号	18080121
型号 / 规格 / 等级	跑道底胶	限用日期/保质期	----
		委托单号	V180907010-1
委托单位	江门市长河化工实业集团有限公司	检验类别	委托检验
		样品数量	500g
生产单位	江门市长河化工实业集团有限公司	委托日期	2018年09月10日
来样方式	委托单位送样	验讫日期	2018年09月27日
检验依据	GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》		
判定依据	GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》		
样品状况	正常		
检测环境说明	温度(21~25)℃, 相对湿度45%~60%		
检 验	所检项目符合GB 36246-2018标准(非固体原料)要求。		
结 论	 <p>签发日期: 2018年09月27日 此处未盖检验检测专用章, 本报告无效。 (1)</p>		
备 注	_____		

批准: 

审核: 

主检: 



广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: 建委2018-09-0893

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项评价
			非固体原料	----	
1	3种邻苯二甲酸酯类 (DBP、BBP、DEHP) 总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
2	3种邻苯二甲酸酯类 (DINP、DIDP) 总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
3	短链氯化石蜡 (C ₁₀ -C ₁₃)	g/kg	≤1.5	未检出	合格
4	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和	g/kg	≤10	未检出	合格
5	挥发性有机化合物	g/L	≤50	未检出	合格
6	游离甲醛	g/kg	≤0.50	未检出	合格
7	苯	g/kg	≤0.05	未检出	合格
8	甲苯、二甲苯和乙苯总和	g/kg	≤1.0	未检出	合格
9	可溶性铅	mg/kg	≤50	未检出	合格
10	可溶性镉	mg/kg	≤10	未检出	合格
11	可溶性铬	mg/kg	≤10	未检出	合格
12	可溶性汞	mg/kg	≤2	未检出	合格

1. DBP、BBP、DEHP、DNOP检出限均为0.01g/kg;
 2. DINP、DIDP检出限均为0.05g/kg;
 3. 短链氯化石蜡 (C₁₀-C₁₃) 检出限为0.1g/kg;
 4. 游离甲苯二异氰酸酯 (TDI)、游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 检出限均为0.1g/kg;
 5. 游离甲醛含量检出限为0.05g/kg;
 6. 苯、甲苯、二甲苯、乙苯检出限均为0.002g/kg;
 7. 挥发性有机化合物含量检出限为2g/L;
 8. 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬检出限均为1.0mg/kg;
 9. 可溶性汞检出限为0.1mg/kg.

批准:

曹志祥

审核:

叶元望

主检:

利剑飞

