

# Globalene® ST751

PP均聚-台湾李长荣

易加工,耐老化,流动性高,耐低温冲击,抗冲共聚物

## 牌号简介

Globalene® ST751是一种聚丙烯扩冲击共聚物(PP Impact Copoly)材料。该产品在亚太地区或北美洲有供货,加工方式为:注射成型。Globalene® ST751的主要特性有:共聚物 加工性能良好 耐冲击 耐热 高流动性 典型应用领域包括:汽车行业 电气用具&&

## 总体

厂家	台湾李长荣
类别	PP均聚
材料状态	已商用:当前有效
用途	汽车领域的应用,电器用具
性能特点	易加工,耐老化,流动性高,耐低温冲击,抗冲共聚物
产品形式	粒子
产地	北美洲,亚太地区
加工条件	注射成型

## 产品技术参数

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.896	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
收缩率			
MD	1.1	%	ASTM D995
熔体质量流动速率			
230°C, 2.16kg	32	g/10min	ASTM D1238
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	90	°C	ASTM D648
冲击性能	额定值	单位	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	70	J/m	ASTM D256
机械性能	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度	82	R 级	ASTM D785
拉伸强度			
23°C	24	MPa	ASTM D638
拉伸应变			

此数据表中的信息从该材料的生产商处获得,作者尽最大努力确保此数据的准确性。文档提供者不承担任何法律责任,并强烈建议在最终选择材料前,请与材料供应商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。

# Globalene® ST751

PP均聚-台湾李长荣

易加工,耐老化,流动性高,耐低温冲击,抗冲共聚物

断裂, 23°C	6	%	ASTM D638
弯曲模量			
23°C	1079	MPa	ASTM D790

## 加工条件

## 备注

1 一般属性：这些不能被视为规格。