

Globalene® 8491

PP-台湾李长荣

透光性好,印刷性好,耐低温冲击

牌号简介

Globalene® 8491是一种聚丙烯材料。该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:injection stretch blow molding或注射成型。 Globalene® 8491的主要特性有: 耐冲击 透明度 典型应用领域包括: 电气用具 帽子/盖子/瓶塞 瓶子&&

总体

厂家	台湾李长荣
类别	PP
材料状态	已商用 : 当前有效
用途	瓶子,外壳,电器用具
性能特点	透光性好,印刷性好,耐低温冲击
产品形式	粒子
产地	北美洲,亚太地区
加工条件	注塑拉伸吹塑

产品技术参数

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	0.898	g/cm ³	ASTM D792
熔体质量流动速率			
230°C , 2.16kg	8.0	g/10min	ASTM D1238
收缩率			
MD	1.3	%	ASTM D955
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	250	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度	84	°C	ASTM D648
机械性能	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度			
R 级	78		ASTM D785
拉伸强度			
屈服	27.5	MPa	ASTM D638
拉伸应变			

此数据表中的信息从该材料的生产商处获得，作者尽最大努力确保此数据的准确性。 文档提供者不承担任何法律责任，并强烈建议在最终选择材料前，请与材料供应商进行验证。版权归原作者所有，如有侵权请立即与我们联系。

Globalene® 8491

PP-台湾李长荣

透光性好,印刷性好,耐低温冲击

屈服	12	%	ASTM D638
弯曲模量	1000	MPa	ASTM D790

加工条件

备注

1 一般属性：这些不能被视为规格。