

# HI-PRENE<sup>®</sup> 改性PP

熔喷级

---

## PPH,Y1500 (NO.LF-P801C)

应用

熔喷布

树脂性能 Properties	测试方法 Test Standard	条件 Condition	典型值 <sup>1</sup> Typical Value
熔体流动速率 Melt Flow Rate	ISO1133-1	230°C,2.16kg	1500 g/10min
灰分 Ash	ISO3451-1	850°C	250 ppm
挥发分 Volatile Constituents	ISO1269	110°C	0.03 %
分子量分布 Molecular Weight Distribution	ISO16014-4	—	3
熔点 Melting Point	DSC	10°C/min	165 °C

1.以上数据为典型值，不作为产品规格.