Hytrel® 7246

THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER

DuPont Performance Polymers

产品说明

72 Shore D High Performance Polyester Elastomer

基本信息				
UL 黄卡	E83247-251141	E41938-258356		
添加剂	紫外线稳定剂			
用途	薄膜	片材	型材	
机构评级	UL 未评级			
形式	粒子			
加工方法	薄膜挤出 热成型	挤出 型材挤出成型	浇铸 注射成型	片材挤出成型
多点数据	Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)	Isothermal Stress vs. Strain (TPE) (ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)
部件标识代码 (ISO 11469)	>TPC-ET			
树脂ID (ISO 1043)	TPC-ET			

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.26	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (240°C/2.16 kg)	12.0	cm³/10min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直流动方向	1.6	%	ISO 294-4
流动方向	1.6	%	ISO 294-4
吸水率			
24 hr	0.30	%	ASTM D570
23°C, 24 hr, 2.00 mm	0.60	%	ISO 62
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	0.20	%	ISO 62

硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度			ISO 868
邵氏 D	68		ISO 868
邵氏 D, 15 秒	64		ISO 868

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	525	MPa	ISO 527-2
拉伸应力			ISO 527-2
屈服	26.0	MPa	ISO 527-2
断裂	50.0	MPa	ISO 527-2
5.0% 应变	14.0	MPa	ISO 527-2
10% 应变	23.0	MPa	ISO 527-2
50% 应变	24.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变			ISO 527-2
屈服	26	%	ISO 527-2
断裂	> 300	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	530	%	ISO 527-2
拉伸蠕变模量			ISO 899-1
1 hr	360	MPa	ISO 899-1
1000 hr	310	MPa	ISO 899-1
弯曲模量	550	MPa	ISO 178
抗磨损性	100	mm³	ISO 4649

充模分析	额定值	单位制	测试方法

本页面信息资料来自厂商，文档提供者不承担任何法律责任，强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。版权归原作者所有，如有侵权请立即与我们联系。

Specific Heat Capacity of Melt	2150	J/kg/°C	
Thermal Conductivity of Melt	0.15	W/m/K	
补充信息	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
Effective Thermal Diffusivity	0.0544	cSt	
Emission of Organic Compounds	334	µgC/g	VDA 277
弹性体	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
撕裂强度			ISO 34-1
横向流量	170	kN/m	ISO 34-1
流量	180	kN/m	ISO 34-1
冲击性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-40°C	7.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
-30°C	8.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
23°C	36	kJ/m²	ISO 179/1eA
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
-40°C	7.0	kJ/m²	ISO 180/1A
23°C	38	kJ/m²	ISO 180/1A
拉伸冲击强度 (23°C)	300	kJ/m²	ISO 8256/1
热性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	100	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	50.0	°C	ISO 75-2/A
脆化温度	-97.0	°C	ISO 974
玻璃转化温度 [1]	25.0	°C	ISO 11357-2
维卡软化温度			
--	205	°C	ISO 306/A50
--	140	°C	ISO 306/B50
熔融温度 [2]	218	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	2.0E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	2.0E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
表面电阻率	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	2.0E+12	ohms cm	IEC 60093
介电强度	20	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率			IEC 60250
100 Hz	4.00		IEC 60250
1 MHz	3.50		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	0.016		IEC 60250
1 MHz	0.030		IEC 60250
漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
可燃性	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
可燃性等级 (1.50 mm)	HB		IEC 60695-11-10, -20
极限氧指数	23	%	ISO 4589-2
充模分析	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
熔体密度	1.11	g/cm³	

备注

1. 10°C/min
2. 10°C/min

本页面信息资料来自厂商，文档提供者不承担任何法律责任，强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。版权归原作者所有，如有侵权请立即与我们联系。