

# PCR-ABS MRC121N50

## 注塑级

### 描述：

平衡的机械性能

### 应用：

家电，小家电，电子电器，办公用品，化妆品

	试验方法	测试条件	单位	特征值
<b>物理性能</b>				
	ASTM			
流动系数	D1238	220°C/10kg	g/10min	20
比重	D792	23°C		1.04
成型收缩率	D955		%	0.4-0.7
<b>机械性能</b>				
拉伸强度, 3.2mm	D638	50mm/min	kg/cm <sup>2</sup>	440
拉伸率, 3.2mm	D638	50mm/min	%	28
弯曲强度, 6.4mm	D790	15mm/min	kg/cm <sup>2</sup>	690
弯曲模量, 6.4mm	D790	15mm/min	kg/cm <sup>2</sup>	22000
Izod冲击强度 6.4mm	D256	23°C	kg.cm/cm	17
		-30°C		-
洛氏硬度	D785	R-Scale		108
<b>耐热性能</b>				
热变形温度 6.4mm	D648	18.6KG	°C	86
Vicat软化点	D1525	1kg,50°C/h	°C	94

### 注意：

- 1) 以上数据是在特定条件下测出的代表数字并不是保证数字
- 2) 试片(样片)是自然品(Natural Color)