HI-PRENE® 改性PP

PP-TD30

MT43B (NO.LF-P207C)

30%滑石粉填充，用于注塑

描述

高填充
性能均衡
尺寸稳定性优

应用

汽车配件：灯罩，雨刷盖板等

树脂性能	测试方法 (based on)	条件	典型值[1]
物理性能			
相对密度	GB/T 1033	—	1.13
灰分	GB/T 9345	—	30.00%
成型收缩率	GB/T 17037	—	0.8%~1.0%
熔融指数	GB/T 3682	230℃/2.16Kg	13.5 g/10min
机械性能			
拉伸屈服强度	GB/T 1040	—	30 MPa
弯曲强度	GB/T 9341	—	44 MPa
弯曲模量	GB/T 9341	—	3120 MPa
悬臂梁缺口冲击强度	GB/T 1843	23℃	4.8Kj/m^2
悬臂梁缺口冲击强度	GB/T 1843	—30℃	2.7 Kj/m^2
热性能			
热变形温度	GB/T 1634	0. 45MPa	125℃

1.以上数据为典型值，不作为产品规格.