



印刷预涂剂/B3320Y

一、产品介绍

印刷预涂剂 B3320Y 是一款可为薄膜/片材表面提供优秀印刷性能的水性预涂剂。产品由 A 和 B 两个组分复配而成，涂布后可显著改善表面张力，为基材表面提供良好的 UV 印刷及喷码打印的适性。

二、使用方法

将 AB 组分按一定比例调配后，根据实际生产工艺使用去离子水进行稀释处理。

三、技术特点

- 适用于 UV 油墨印刷和喷码打印
- 与基材的附着力良好
- 耐酒精和耐汽油性能优异
- 适用于在线涂布工艺

四、技术参数

项 目	测试方法	指 标
耐酒精性	浓度 99%酒精棉签擦拭 100 次	颜色不脱落
耐汽油性	汽油棉签擦拭 50 次	颜色不脱落
附着力（基于 PET）	百格法	5B
印刷适应性		图案清晰

五、包装方式

20 公斤/桶（可根据客户要求改变包装方式）

六、存储条件及保质期

阴凉处保存，建议环境温度 10℃~30℃。

正常储存条件下保质期半年。

七、注意事项

1. 搅拌罐及其他容器必须保持洁净，避免混入杂离子、油类等杂质；
2. 配置料液需用去离子水，严禁用自来水；
3. 为获得最优效果，建议基材电晕；
4. 配制好的预涂剂开放时间为 4 小时，需尽快使用；
5. 建议烘干条件为 50℃，10 分钟。