



拟薄水铝石/B8013

一、产品介绍:

我公司生产的拟薄水铝石粉体具有纯度高, 分散性好, 胶溶性好等特点。可根据客户需求提供不同参数的产品。可用于汽车尾气催化, 工业排放处理, 石油化工等领域的催化剂载体。也可用于陶瓷填料, 可有效改善产品热稳定性和机械强度。

二、技术参数:

项目	B8013-2	B8013-4
化学组成	Al ₁₀₀ H. xH ₂ O	Al ₁₀₀ H. xH ₂ O
含水率	≤17%	≤13%
灼烧失重	≤25%	≤22%
晶粒大小 (nm)	2~5	2~5
比表面积 (m ² /g)	250~300	330~370
孔容 (cm ³ /g)	0.15~0.2	0.8~0.9
平均孔径 (nm)	1.5~2.0	8~10
堆密度 (g/cm ³)	1.1~1.3	0.15~0.17

三、包装方式:

B8013-2 40 公斤/袋

B8013-4 10 公斤/袋

四、储存条件及保质期:

密封, 干燥, 谨防潮湿正常储存条件下保质期五年。

五、注意事项:

使用为避免吸入人体, 请戴防护口罩及采取其他防护措施。