Rich
瑞奇化工

产品说明书TDS

环氧固化剂H-3206V

产品描述:

H-3206V系聚醚胺改性固化剂。它不含壬基酚，具有前期固化快、低粘度、高光泽等优点。固化物的韧性、耐化学药品性、耐黄变性优良，做地床涂料表面不白桦。

技术指标:

外观:	微黄色透明液体
色度（Gardner）:	≤3
胺值（酸碱滴定法）:	270
粘度（cps/25℃）:	250-450
比重（25℃）:	1.02
活泼氢当量（Ahew):	95
百克树脂添加量（PHR）:	50

优点:

- 低粘度
- 高光泽
- 固化快
- 韧性优良
- 表面不白桦
- 耐黄变性优良

基本特性:

可使用时间（100g/25℃）	23分钟
薄膜干燥时间（15g/3mm/25℃）	2.5小时
固化硬度ShoreD70(15g/3mm/25℃）	10小时

以上数据配合树脂为环氧当量180-190的双酚A型

用途:

- 电子灌封料
- 环氧自流平面涂

机械性能强度:

弯曲破坏荷载（N）	194.2
弯曲强度（Mpa)	82.3
拉伸破坏荷载（N）	2020
拉伸强度（Mpa)	48.2

贮存:

应密封在原包装容器内，置于0-40℃（温度不能低于0℃）的干燥地点，不可贮存于阳光下。

包装:

铁桶200公斤包装。

瑞奇化工提供的所有数据在特定条件下被证明是正确的。但本公司对所有数据并不承诺及承担任何法律责任。鉴于我们的产品在加工和使用过程中会受到诸多因素的影响，客户在使用前应全面测试产品的适用性。相关产品的详细资料，请向我司销售人员索取。制订日期：2019年10月14号 A/1版。