

创导材料技术性能
Material Technical Data Sheets

Properties 技术性能	Units 单位	材料牌号 Trend's Materials		
		BJM26	BJM28	BJM33
Compositional 物质组成				
Al ₂ O ₃ Content 氧化铝含量	%	≥35	≥45	≥56
Fe ₂ O ₃ Content 三氧化二铁含量	%	≤61	≤52	≤40
Mechanical 机械性能 (23°C/相对湿度 50%)				
Specific gravity 比重	kg/m ³	1750	1850	2000
Breaking strength@RT 110°C烘干后常温断裂强度	Mpa	10-12	18-20	22-26
Thermal 热学性能				
Classification temperature 分类温度	°C	1430	1650	1760
Other 其它参考				
Content for 1000 bricks 砌筑 1000 块砖用量	kg	200	200	200

Data of properties listed above are typical results from test pieces and therefore should be used only as guidance.

上述技术数据为所测试样的平均值，仅供选择牌号时参考，此数据不能看作是技术保证数据。创导公司保留不断改进性能而不事先通知客户的权利。